

Prskyřice	Tužidla	Poměr míchání (váhové díly)	Barva	Čas zpracování 25°C (min)	Tloušťka vrstvy (mm)	Hustota g/cm ³ (ISO 1183)	Hlavní vlastnosti	Použití
RAKU-TOOL® Epoxidové povrchové systémy (gelcoat)								
250 ml								
EG-2100	EH-2901-1	100:14	světle modrá	15	-	1,4	vytvrzení při p.t., tixotropní, brousitelná & leštitelná, dobrá mezivrstevní přilnavost, rychlý čas vytvrzení	negativy, modely, měrky, upnutí obrobků
	EH-2950	100:14	světle modrá	35	-	1,4	vytvrzení při p.t., tixotropní, brousitelná & leštitelná, dobrá mezivrstevní přilnavost, pomalejší čas vytvrzení	
EG-2101	EH-2901-1	100:12	bílá	25	-	1,4	vytvrzení při p.t., tixotropní, brousitelná & leštitelná, jednoduché zpr., rychlý čas vytvrzení	negativy, modely, měrky, pracovní modely pro keramický průmysl
	EH-2950	100:12	bílá	60	-	1,4	vytvrzení při p.t., tixotropní, brousitelná & leštitelná, jednoduché zpr., pomalejší čas vytvrzení	
EG-2102	EH-2901-1	100:8	modrá	25	-	1,9	vytvrzení při p.t., otěruvzdorná a chemicky odolná, rychlý čas vytvrzení	slévárenské modely, pěnové formy, UP lisovací nástroj, nástroje a pomocné zařízení
	EH-2950	100:8	modrá	60	-	1,8	vytvrzení při p.t., otěruvzdorná a chemicky odolná, pomalejší čas vytvrzení	
EG-2103	EH-2903-1	100:11	černá	25	-	2,2	vytvrzení při p.t., plněná kovem, otěruvzdorná, tixotropní, tvrdá ale dobře obrobitelná	slévárenské modely, tvarové nástroje na kov, nástroje a trvalá pracovní pomocná zařízení
EG-2104	EH-2950	100:10	černá	45	-	1,7	tepelná odolná (105°C), velmi dobrá aplikace, požití na vysoce lesklé povrchy, leštitelná	povrchová vrstva pro lamináty a ostatní konstrukce, vakuové formy, RTM formy
EG-2105	EH-2950	100:20	zelená	35	-	1,3	tepelná odolná (120°C), vynikající odolnost proti styrenu, leštitelná	povrchová vrstva pro lamináty a ostatní konstrukce, vakuové formy, UP- lamin. formy/lisovací nástroje, RTM formy
EG-2107	EH-2951	100:20	černá	120-150	-	1,6	tepelná odolná (180°C), velmi dobrá aplikace a opracování	povrchová vrstva pro vysoce tepelně odolné formy, Prepreg nástrojové vložky
RAKU-TOOL® Polyuretanový povrchový systém (gelcoat)								
250 ml								
PG-3104	PH-3954	100:100	zelená	25	-	1,2	vysoká otěruvzdornost, vysoká rázová pevnost, snížený obsah nebezpečných látek	slévárenské modely, formovací desky, jaderníky, ochrana proti rázům