

## blokový materiál

polyuretanový blokový materiál pro styling & design

### Vlastnosti

- Velmi lehká a jemná povrchová struktura
- Jednoduše opracovatelný, málo prašný
- Dobrá tepelná odolnost

### Použití

- Design studie
- Programové zkoušky
- Základ pro nanášecí pasty
- Negativní formy pro dolévání CCC

### Mechanické vlastnosti

			SB-0140
Barva	barva		světle zelená
Hustota	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	cca. 0,14
Součinitel teplotní roztažnosti	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	-
Teplotní tvarová stálost, HDT	ISO 75	°C	-
Pevnost v tlaku	ISO 604	MPa	1,8 - 2
Pevnost v ohybu	ISO 178	MPa	-

### Opracování

Při opracování materiálu by měla být teplota v rozsahu 20°C - 25°C.

### Rozměry dodání

RAKU-TOOL® SB-0140	2000 x 1000 x 100 mm 2000 x 1000 x 200 mm 2000 x 1000 x 300 mm 2000 x 1000 x 400 mm
--------------------	--

### Skladování

Materiál musí být uložený na rovném a suchém místě. Musíme zabránit rozsahu teplotního kolísání během skladování a při transportu.



---

### **Hygiena práce**

---

Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa popř. odsávání prachových částic vzniklých při obrábění bloků.

---

**Pro informace k lepení a opravování nahlédněte do individuálních datových listů.**