

# RAKU-TOOL® SB-0310

## blokový materiál

## polyuretanový blokový materiál pro styling & design

PC - Rev.-Status: 01- 2008/08/06

strana 1/ 2

### Vlastnosti

- Velmi dobrá povrchová struktura
- Dobře frézovatelný, snadná obrobitelnost
- Dobrá tepelná odolnost

### Použití

- Styling modely
- Základní modely, negativy
- Data kontrol modely

### Mechanické vlastnosti

			SB-0310
Barva	barva		siena
Hustota	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0,31
Součinitel teplotní roztažnosti	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	60 – 65
Teplotní tvarová stálost, HDT	ISO 75	°C	60 – 70
Pevnost v tlaku	ISO 604	MPa	7 – 8
Pevnost v ohybu	ISO 178	MPa	6 – 8

### Opracování

Při opracování materiálu by měla být teplota v rozsahu 20°C - 25°C.

### Rozměry dodání

RAKU-TOOL® SB-0310	1500 x 500 x 50 mm 1500 x 500 x 100 mm 1500 x 500 x 200 mm 2000 x 500 x 100 mm
--------------------	---

### Skladování

Materiál musí být uložený na rovném a suchém místě. Musíme zabránit rozsahu teplotního kolísání během skladování a při transportu.

**RAKU-TOOL<sup>®</sup> SB-0310**

blokový materiál

polyuretanový blokový materiál pro styling & design

PC - Rev.-Status: 01- 2008/08/06

strana 2 / 2

---

### Hygiena práce

Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa popř. odsávání prachových částic vzniklých při obrábění bloků.

---

**Pro informace k lepení a opravování nahlédněte do individuálních datových listů.**